



GRANDFLASH PUR 1- K ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

GRANDFLASH PUR 1-K - монтажно-ремонтный клей промышленного назначения для производственных, монтажных и ремонтных целей.

- Хорошая схватываемость с деревом и строительными материалами, ригипсом, бетоном и изоляционными материалами
- Пригоден для склеивания баннерных тканей
- Угловые соединения в алюминиевом оконном производстве
- Заполнение швов
- Хорошая стойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Однокомпонентный полиуретан, не содержащий растворители	
Цвет	Белый (подгонка по RAL заказчика), черный	
Плотность	1,24 г/см ³	DIN 53 479
Вязкость	пастообразный, хорошая устойчивость	
Время образования пленки	45 Мин.	DIN 50 014 – NK 23/50-2
Shore A жёсткость	45 +/- 5	
Прочность на разрыв ^{1) 2) 3)}	10 МПа	DIN EN 205
¹⁾ Условия тестирования: 23 °C при 50 % относительной влажности (NK 23/50-2) ²⁾ через 7 дней после отверждения при NK 23/50-2 ³⁾ буковая древесина		

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Для чистки загрязнённых поверхностей рекомендуется **GRANDFLASH GF ALU 60** очиститель.

Grand Flash GmbH ■ Mainblick 47 G, D-65779 Kelkheim ■ Tel. 0174 948 90 69 ■ info@grandflash.de
 ■ www.grandflash.de



GRANDFLASH PUR 1- K **ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ** **МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ**

СКЛЕИВАНИЕ

GRANDFLASH PUR 1-K наносить на одну из склеиваемых поверхностей. В течении времени открытой выдержки склеиваемые детали должны быть соединены и механически зафиксированы.

При необходимости для ускорения реакции можно оросить водой. При склеивании паронепроницаемых и сухих материалов орошение может быть просто необходимым. При отверждении выделяется диоксид углерода, приводящий к лёгкому вспениванию продукта.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температурах не ниже +5°C и не выше +25°C. Срок хранения 12 месяцев, в закрытых упаковках сохраняется рабочее состояние примерно до 15 месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе с нашими продуктами необходимо следовать указаниям в наших ЕС-паспортах безопасности и соблюдать указания на этикетках. Особое внимание следует обращать на предписания по использованию опасных материалов, и строго соблюдать указанные меры предосторожности. Храните паспорта безопасности в легко- и быстро доступном при необходимости месте. В них содержатся важные указания по безопасному использованию продуктов, утилизации и по оказанию помощи при несчастных случаях.

ВОЗМОЖНАЯ ПОСТАВКА В

300 ml картриджах (12 шт. в коробке)
600 ml рукавной оболочке (12 шт. в коробке)

Технические данные и в особенности предложения или рекомендации основаны исключительно на нашем опыте и полученных знаниях и носят чисто информативный характер. Поскольку свойства склеивания зависят от многих, независимых от нашего влияния факторов таких, как многообразие материалов, влияние окружающей среды, температурные, временные и другие характеристики, то пользователь должен самостоятельно провести достаточное количество испытаний продукта для подтверждения его пригодности. Мы не несём никакой правовой ответственности за наши указания, рекомендации, консультации письменного и устного характера. При использовании продуктом необходимо также следовать указаниям в паспорте безопасности.

Grand Flash GmbH ■ Mainblick 47 G, D-65779 Kelkheim ■ Tel. 0174 948 90 69 ■ info@grandflash.de
■ www.grandflash.de

Stand Februar 17

Seite 2 von 2

TM GRANDFLASH PUR 1 K