



GRANDFLASH GF 2-K-CA

двухкомпонентный цианоакрилатный клей



GRANDFLASH GFHT 20 представляет собой высококачественный, высокоэффективный, универсальный двухкомпонентный цианоакрилатный клей для промышленного применения, конструктивных склеиваний, ремонтных и монтажных работ с широким спектром действия. Обладает великолепными техническими характеристиками при склеивании различных видов материалов и характеризуется следующими свойствами:

- Практически не выцветает
- Тиксотроп
- Не образует капли
- Экстремальная удароустойчивость
- Может механически обрабатываться
- Заполнение швов до 7 мм
- Прозрачность склеивания PMMA
- Простота, чистота, филигранность нанесения и удобство в работе благодаря шприцевой упаковке

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Клей Компонент А

Основа	Цианоакрилат
Цвет	прозрачный
Плотность	прим. 1,09
Вязкость @25°C мПа·с (1,5 rpm)	195.000

Активатор Компонент В

Основа	Цианоакрилат
Цвет	белый
Плотность	прим. 1,17
Вязкость @25°C мПа·с (1,5 rpm)	63.000

Смесь А&В

Пропорциональное соотношение:	4:1
Рабочее время:	прим. 3 мин.
Отверждение:	24 час.



GRANDFLASH GF 2-K-CA

двухкомпонентный цианоакрилатный клей



Заполнение швов, зазоров:	6 мм
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА В ОТВЕРЖДЕННОМ СОСТОЯНИИ:	
Прочность сцепления с алюминием	5 сек
Прочность сцепления с поликарбонатом	15 сек
Прочность на разрыв ISO 4587	
Сталь (пескоструйная обр-ка)	19,5 N/mm ²
PMMA	10,2 N/mm ²
Температурная устойчивость	-20°C до 80°C кратковр.до120°C

ПРИМЕНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- (1) Все склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.
- (2) Для сборки шприца сначала вставить колбы, затем снять колпачок и установить смесительную насадку.
Выдавить из шприца 1 см смеси (удалить) и начинать работу по склеиванию.
- (3) Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей и в течение 1 мин. поверхности должны быть соединены друг с другом.
- (4) В зависимости от склеиваемых материалов корректировку склеиваемых поверхностей можно провести в течение от 5 до 60 секунд. Отверждение наступает через 24 часа.
- (5) Храните шприц в прохладном и сухом помещении. Срок хранения :12 месяцев.

УПАКОВКА:

10 шт. по 10 г включая 3 смесительных насадки

Технические данные и в особенности предложения или рекомендации основаны исключительно на нашем опыте и полученных знаниях и носят чисто информативный характер. Поскольку свойства склеивания зависят от многих, независимых от нашего влияния факторов таких, как многообразие материалов, влияние окружающей среды, температурные, временные и другие характеристики, то пользователь должен самостоятельно провести достаточное количество испытаний продукта для подтверждения его пригодности. Мы не несём никакой правовой ответственности за наши указания, рекомендации, консультации письменного и устного характера. При пользовании продуктом необходимо также следовать указаниям в паспорте безопасности.

Grand Flash GmbH ■ Mainblick 47 G, D-65779 Kelkheim ■ Tel. 0174 948 90 69 ■ info@grandflash.de
 ■ www.grandflash.de